



# Stazione Sperimentale del Vetro

Venezia - Murano, Via Briati 10

Venezia - Marghera, Via delle Industrie - c/o VEGA Edificio Pegaso

RAPPORTO DI PROVA / TEST REPORT N. 61466/REV pag. 1 di 1

Marghera 11/12/2001 rif. Marchio UNI

richiedente GLASSFER S.R.L.  
proposer

campione ERBA CO  
sample Vetro piano temprato

contrassegnato GLASSFER Verniciato 6 mm  
reference

ricevuto il 27/09/2001 a mezzo vostro  
received

prova eseguita dal / from 26/11/2001  
test date al / to 26/11/2001

Revisione del 20 Ottobre 2003.

Il presente certificato annulla e sostituisce il precedente n.61466

## Attestazione di Prova di Tipo Type Test Attestation

Vetro di sicurezza secondo prEN 12600:2000  
Safety glazing according to prEN 12600:2000  
Sicherheitsglas nach prEN 12600:2000  
Verre Sécurité selon prEN 12600:2000

|  |                   |                        |
|--|-------------------|------------------------|
| Campione: Vetro temprato temicamente     | Riferimento:      |                        |
| Sample: Thermally toughened glass        | Reference:        | <b>GLASSFER</b>        |
| Prüfmuster: Thermisch vorgespanntes Glas | Typenbezeichnung: | <b>Verniciato 6 mm</b> |
| Echantillon: Verre trempé thermiquement  | Référence:        |                        |

Visti i risultati della prova, la campionatura può essere classificata come:

As a result of the test, the sample can be classified as:

Aufgrund des Prüfergebnisses wird dem Prüfmuster folgende Widerstandsklasse zugeordnet:

Le résultat de l'essai permet de classer l'éprouvette comme suit:

**1 (C) 2**

Impatto su faccia liscia  
Impact on the smooth side  
Schlag auf die glatte Oberfläche  
Choc sur la face lisse

IL RESPONSABILE DEL LABORATORIO  
Ennio Mognato

IL DIRETTORE GENERALE  
Dr. Antonio Tucci

Si attesta che il campione oggetto di analisi esibito dalla ditta richiedente presenta le caratteristiche sopra riportate. Il presente attestato si riferisce al campione esaminato e non può essere riprodotto in qualsiasi forma senza preliminare autorizzazione. Eventuali reclami devono pervenire entro tre mesi dalla data di emissione. In carta semplice per gli usi consentiti dalla legge.