



Marghera 20/10/2003 rif. Marchio UNI vetri trattati termicamente

richiedente GLASSFER S.R.L.
proposer VIA S. MAURIZIO 66 - 22036 ERBA (CO)

campione Vetro piano temprato termicamente
sample

prova eseguita dal / from 24/07/2003
test date al / to 24/07/2003

contrassegnato GLASSFER Stopsol Classic Chiaro 10 mm
reference

ricevuto il 1/07/2003 a mezzo corriere
received

Prova di impatto secondo EN 12600:2002

Glass in building – Pendulum test – Impact test method and classification for flat glass

Su campioni di vetro float piano con coating temprato termicamente, aventi uno spessore nominale di **10 mm**, campionati presso la sede di Erba (CO) secondo la procedura descritta nelle Regole particolari per la concessione del diritto d'uso del Marchio UNI – Doc. CSICERT n° 007/01 Rev 1 - è stata eseguita la prova di impatto descritta al punto 5 della Norma in oggetto, ottenendo i seguenti risultati:

Esito della prova:

Impatto su vetro (faccia coating in trazione)

Campione n°	Spessore	Dimensioni	Altezza di caduta	Rottura	Modo di rottura*
1	9,86	1938 x 876	190	NO	/
2	9,83	1938 x 876	190	NO	/
3	9,84	1938 x 876	190	NO	/
4	9,82	1938 x 876	190	NO	/
1	9,86	1938 x 876	450	NO	/
2	9,83	1938 x 876	450	NO	/
3	9,84	1938 x 876	450	NO	/
4	9,82	1938 x 876	450	NO	/
1	9,86	1938 x 876	1200	NO	Tipo C
2	9,83	1938 x 876	1200	NO	Tipo C
3	9,84	1938 x 876	1200	NO	Tipo C
4	9,82	1938 x 876	1200	NO	Tipo C
	(mm)	(mm)	(mm)		

* Determinato come in Appendice C (EN 12600:2002)

CLASSE ASSEGNATA : 1 (C) 1

La prova è stata eseguita con apparecchiatura calibrata in conformità alla Norma EN12600:2002, Appendice B. Data di ultima calibrazione: 24/05/2002.

IL RESPONSABILE DEL LABORATORIO

Ennio Mognato



IL DIRETTORE GENERALE

Dr. Antonio Tucci

Si attesta che il campione oggetto di analisi esibito dalla ditta richiedente presenta le caratteristiche sopra riportate. Il presente attestato si riferisce al campione esaminato e non può essere riprodotto in qualsiasi forma senza preliminare autorizzazione. Eventuali reclami devono pervenire entro tre mesi dalla data di emissione. In carta semplice per gli usi consentiti dalla legge.